

## REAL KARBON ELYAF

PRODUCT CODE	CM CUD 300
PRODUCT DESCRIPTION	CARBON FABRIC_ 300gr/m2 Unidirectional_ 24K

LAYER	REINFORCEMENT CONSTRUCTION
WARP PER END	1.8 / WARP - 1600 Tex 24K CARBON FIBER
WEFT PER END	1.0 / WEFT - Glass HOT MELT COATED YARNS

### FIBER PROPERTIES



YARN	CARBON 24K A/42
TENSILE STRENGTH	CARBON: 4200 MPA
TENSILE MODULUS	CARBON: 240 GPA
STRAIN	CARBON: 1.78 %
RESIN COMPATIBILITY	POLYESTER,VINYLESTER,EPOXY RESINS
TEST METHOD	ISO 10618

### ROLL INFO

ROLL WEIGHT	15 KG
ROLL LENGTH	100 MT
ROLL WIDTH	50 CM

PACKAGING	ALL ROLLS ARE WRAPPED WITH PE SHEET AND IN SINGLE CARDBOARD BOXES
-----------	---

STORAGE	STORE IN A COOL AND DRY PLACES KEEP AWAY FROM DIRECT SUN LIGHT
---------	--

<b>CERTIFICATION</b> 	CARBOMID FABRICS ARE PRODUCED BY BIRLIK TICARET AS WHO IS RUN BY ISO 9001:2015 QA SYSTEM	
--	--	--

\*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve arařtırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıřtır. Uygun olmayan uygulama kořullarında çalıřmalardan, firmamız sorumlu deęildir. Bu bilgilerin deęiřtirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için **R.Y.K.**bařvurunuz.

Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022

### REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ő.

Muratçeřme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No:5 Büyükçekmece /İstanbul Tel: 0(212) 596 11 01-515 50 15

[bilgi@realyapikimyasallari.com.tr](mailto:bilgi@realyapikimyasallari.com.tr) - [www.realyapikimyasallari.com.tr](http://www.realyapikimyasallari.com.tr)