

REAL RL 480

AKRİLİK ESASLI SU BAZLI TENİS KORT BOYASI

REAL RL 480 TANIM

REAL RL 480 akrilik reçine esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek, tenis kort boyasıdır. Tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

REAL RL 480, akrilik reçine esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek, kort boyasıdır. Tenis kortları için tasarlanmış olup, basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarında da güvenle kullanılabilir.

REAL RL 480, akrilik reçine esaslı su bazlı tenis kort kaplamasıdır.

Genel özellikler;

- Yüksek UV dayanımı
- Yüksek alkali dayanımı
- Düşük su absorplama
- Nefes alabilir
- Esnektir
- Çatlak köprüleme özelliği vardır

KULLANIM ALANI

REAL RL 480, asfalt ve beton üzerine uygulanan tüm amatör ve profesyonel tenis kort uygulamalarında güvenle kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Asfalt Yüzey:

Eski Asfalt Yüzey: Yüzey toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler taze asfalt ile tamir edilecek ise alt yüzey pürmüz ile ısıtılarak üzerine gelecek sıcak asfalt ile kaynaşması sağlanır. Tamir işlemi sağlanır yüzeyin tam kurumasını takiben 6 bar basınçlı su ile kılcal yıkama yapılır.

Yeni Asfalt Yüzey: Yeni asfalt yüzey hazırlanmadan önce alt yüzeyin öncelikle sıkıştırılabilir %5 nem içeren dolgu malzemesi ile düzeltilmesi gerekir. Yüzey düzeltme işlemi takiben asfalt öncesi Geotextil ile kaplama yapılır. Geotextil yüzey riskli ise 120 gr/m² değil ise 80 gr/m² uygulanır. Geotextil uygulamasından sonra asfalt uygulaması yapılır ve standartlar doğrultusunda gerekli eğim verilir. Asfalt uygulamasından sonra tam kuruma için 14 gün beklenir. Bekleme sonrası yüzeye, biriken kir ve yabancı maddelerden arındırılması için 6 bar basınçlı su ile kılcal yıkama yapılır.

Beton Yüzey: Yüzey Toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler yüksek dolgu istiyor ise REAL WET 365 ile tamir edilir.

REAL RL 480

AKRİLİK ESASLI SU BAZLI TENİS KORT BOYASI

Yüzey Toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler yüksek dolgu istiyor ise REAL WET 365 ile tamir edilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

REAL RL 480, Uygulama detayı ve sırasına göre daha önceden hazırlanmış yüzey üzerine ilk 2 kat %60 silis kumu+ %20-30 Su karışımı olacak şekilde son kat ise %5-10 oranında su ile inceltiilerek sguuegee ile uygulanır

AMBALAJ VE DEPOLAMA

REAL RL 480 75 kg'lık plastik varil ve 25 kg'lık plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme kuru bir ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmalıdır. Açılmamış ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir.

ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +15°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğunlaşması olmaması için yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C yüksek olmalıdır.



*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için R.Y.K.başvurunuz.

Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022

REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Muratçeşme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No: Büyükçekmece /İstanbul Tel: 0(212) 596 11 01-515 50 15

bilgi@realyapikimyasallari.com.tr - www.realyapikimyasallari.com.tr