

## REAL RL 550 TANIM

REAL RL 550 Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, 1 mm boyutunda özek kauçuk granül içeren, esnek kaplama malzemesidir. Yüzeyin esnekliğini ve oyun hızını ayarlama ve daha esnek bir yüzey oluşturularak yorulma hissini azaltma amaçlı 2 ile 7 kat arası uygulanır.

## ÖZELLİKLER

REAL RL 550, Cushion akrilik emülsiyon esaslı su bazlı tenis kort kaplamasıdır. Cushion-550 ile birlikte kullanılarak, uygulama kat sayısına göre sistemin hızını ve esnekliğini ayarlar.

### Genel özellikler;

- Yüksek bağlanma mukavemeti
- Yüksek alkali dayanımı
- Nefes alabilir
- Esnektir
- Kolay uygulanır
- Rahat ve konforlu bir oyun hissi verir.

## KULLANIM ALANI

REAL RL 550, Cushion asfalt ve beton üzerine uygulanan tüm amatör ve profesyonel tenis kort uygulamalarında esneklik sağlanması için güvenle kullanılabilir.

## YÜZEY HAZIRLIĞI

### Asfalt Yüzey:

**Eski Asfalt Yüzey:** Yüzey toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler taze asfalt ile tamir edilecek ise alt yüzey pürmüz ile ısıtılarak üzerine gelecek sıcak asfalt ile kaynaşması sağlanır. Tamir işlemi sağlanır yüzeyin tam kurummasını takiben 6 bar basınçlı su ile kılcal yıkama yapılır.

**Yeni Asfalt Yüzey:** Yeni asfalt yüzey hazırlanmadan önce alt yüzeyin öncelikle sıkıştırılabilir %5 nem içeren dolgu malzemesi ile düzeltilmesi gerekir. Yüzey düzeltme işlemi takiben asfalt öncesi Geotextil ile kaplama yapılır. Geotextil yüzey riskli ise 120 gr/m<sup>2</sup> değil ise 80 gr/m<sup>2</sup> uygulanır. Geotextil uygulamasından sonra asfalt uygulaması yapılır ve standartlar doğrultusunda gerekli eğim verilir. Asfalt uygulamasından sonra tam kuruma için 14 gün beklenir. Bekleme sonrası yüzeye, biriken kir ve yabancı maddelerden arındırılması için 6 bar basınçlı su ile kılcal yıkama yapılır.

### Beton Yüzey:

Yüzey Toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler yüksek dolgu istiyor ise REAL WET 365 ile tamir edilir.

#### UYGULAMA ŞEKLİ

REAL RL 550, Cushion %30-40 oranında su ile inceltilerek gelberi ile uygulanır.

#### AMBALAJ VE DEPOLAMA

REAL RL 550 kg'lık plastik varil ve 60 kg'lık plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme kuru bir ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın Olumsuz etkilerinden korunmalıdır. Açılmamış ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir.

#### ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +15°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğunlaşması olmaması için yüzey sıcaklığı çığlenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C yüksek olmalıdır.



\*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için R.Y.K.başvurunuz. Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022

#### **REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ş.**

Muratçesme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No: Büyükçekmece /İstanbul Tel: 0(212) 596 11 01-515 50 15

bilgi@real yapikimyasallari.com.tr - www.real yapikimyasallari.com.tr