

REAL RL 685 TANIM

REAL RL 685 akrilik reçine esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek, tenis kort geçiş astarıdır. Tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

REAL RL 685, akrilik reçine esaslı, su bazlı, nefes alabilen, dış şartlara dayanımı oldukça yüksek, kort boyasıdır. Tenis kortları için tasarlanmış olup, basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarında da güvenle kullanılabilir.

REAL RL 685, akrilik reçine esaslı su bazlı tenis kort kaplamasıdır.

Genel özellikler;

- Yüksek alkali dayanımı
- Düşük su absorplama
- Nefes alabilir
- Esnektir
- Zemindeki tozmayı tamamen önler

KULLANIM ALANI

REAL RL 685, asfalt ve beton üzerine uygulanan tüm amatör ve profesyonel tenis kort Uygulama öncesinde güvenle kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Asfalt Yüze:

Eski Asfalt Yüze: Yüze toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler taze asfalt ile tamir edilecek ise alt yüze pürmüz ile ısıtılarak üzerine gelecek sıcak asfalt ile kaynaşması sağlanır.

Tamir işlemi sağlanır yüzeyin tam kurumasını takiben 6 bar basınçlı su ile kılcal yıkama yapılır.

Yeni Asfalt Yüze: Yeni asfalt yüze hazırlanmadan önce alt yüzeyin öncelikle sıkıştırılabilir %5 nem içeren

dolgu malzemesi ile düzeltilmesi gerekir. Yüze düzeltme işlemi takiben asfalt öncesi Geotextil ile kaplama

yapılır. Geotextil yüze riskli ise 120 gr/m² değil ise 80 gr/m² uygulanır. Geotextil uygulamasından sonra asfalt

uygulaması yapılır ve standartlar doğrultusunda gerekli eğim verilir. Asfalt uygulamasından sonra tam kuruma

için 14 gün beklenir. Bekleme sonrası yüzeye, biriken kir ve yabancı maddelerden arındırılması için 6 bar basınçlı su ile kılcal yıkama yapılır.

Beton Yüze:

Yüze Toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler yüksek dolgu istiyor ise REAL WET 365 ile tamir edilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

REAL RL 685, Uygulama detayı ve sırasına göre daha önceden hazırlanmış yüzey üzerine rulo veya gelberi ile uygulanır.


AMBALAJ VE DEPOLAMA

REAL RL 685 kg'lık plastik varil ve 50 kg'lık plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme kuru bir ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın Olumsuz etkilerinden korunmalıdır. Açılmamış ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir.

ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +15°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğunlaşması olmaması için yüzey sıcaklığı çığlenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C yüksek olmalıdır.



*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için R.Y.K.başvurunuz. Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022

REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Muratçesme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No: Büyükçekmece /İstanbul Tel: 0(212) 596 11 01-515 50 15
bilgi@realyapikimyasallari.com.tr - www.realyapikimyasallari.com.tr